

AQUATOP

Finitura all'acqua effetto cera

3030-a Agosto 2025

Descrizione

Prodotto: AQUATOP è una finitura effetto cera acrilica, a base acqua, per la protezione e la valorizzazione del legno.

Campi di impiego: per tutti i tipi di legno all'interno ed all'esterno; è particolarmente indicato per legni a parziale e totale stabilità, quali per es. finestre e porte esterne. All'interno, sono esclusi i locali con umidità molto elevata e permanente, come, per es., piscine coperte, saune, ecc.

Proprietà: AQUATOP protegge il legno dall'umidità e dalle radiazioni UV.

Tinte: 00-incolore, 01-quercia, 30-betulla

Confezioni: 0,750 l - 2,5 l - 5 l - 25 l

Dati Tecnici

Peso specifico: 1,02-1,04 kg/l, a +20 °C, per le versioni trasparenti.

Punto di infiammabilità: Non infiammabile.

Viscosità: 160-200 secondi, tazza DIN, 4 mm, a +20 °C, a seconda della tinta.

Brillantezza: opaco (20-25 gloss) e lucido (85-90 gloss). Il grado di brillantezza della vernice dipende dallo spessore applicato e dalla tinta di fondo esistente. Consigliamo di eseguire una mano di prova prima di verniciare.

Essiccazione: 2-4 ore. I tempi indicati sono orientativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura, dalla ventilazione e dall'umidità relativa. Umidità elevata e/o temperature basse, così come legni ricchi di sostanze estrattive (es. rovere, iroko) possono rallentare il processo.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare con temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, spruzzo

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 15 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

Consigli per l'applicazione: su legni con bassa durabilità è necessario pretrattare con un fondo protettivo, tipo HYDROGRUND PLUS (leggere bene le avvertenze nella relativa scheda tecnica). Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di AQUATOP per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua. Per evitare tracce di ripresa trattare le superfici nella loro lunghezza totale seguendo il senso della venatura. La ferramenta (chiodi, viti, cerniere, ecc.) che potrebbe venire a contatto con il prodotto deve essere realizzata in materiale resistente alla corrosione.

Cicli consigliati:

Legno nuovo all'esterno:	1-2 x HYDROGRUND PLUS 1-2 x WASSERLASUR 1-2 x AQUATOP, con carteggiatura intermedia grana 280.
Legno nuovo all'interno:	1-2 x AQUATOP a seconda del grado di finitura desiderato (se 2 mani, carteggiatura intermedia, grana 280).
Rinnovi su legno all'esterno:	asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2 x AQUATOP, con carteggiatura intermedia (grana 280). Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.

AQUATOP

Finitura all'acqua effetto cera

3030-a Agosto 2025

Rinnovi su legno all'interno:	Asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2 x AQUATOP, a seconda dello stato del supporto e del grado di finitura desiderato (se 2 mani, carteggiatura intermedia, grana 280).
-------------------------------	---

AQUATOP incolore non contiene pigmenti e non offre perciò protezione contro i raggi UV, è quindi consigliabile usarlo soltanto come mano di finitura di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose; è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

Resa: circa 10 m²/l per mano

Diluizione: AQUATOP è pronto per uso a pennello; se necessario, diluire con acqua.

Sovraverniciabilità: dopo circa 4 ore, in condizioni normali

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso

Istruzioni particolari

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.